

Technische Fiche

PUG 640 ELASTIC FOAM



Productomschrijving

PUG 640 is een één component elastisch bouwschuim op basis van een hoogwaardig vocht hardend polyurethaan prepolymeer CFK- en HCFC-vrij voor alle isolerende afdichtingen en opvullingen in combinatie met de meeste bouwmaterialen.

Voordelen

Professionele hoogwaardige blijvend elastische kwaliteit.
 Luchtdichte afsluiting tot +1000 Pa.
 Uitstekende verwerking en hoge spuitsnelheid.
 Sterke hechting op de meeste bouwmaterialen.
 Stabiele schuimstructuur en uitstekend verouderingsbestendig.
 Bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën.
 Afwerkbaar met pleister en is overschilderbaar.

Toepassingen

Zeer geschikt voor het elastisch afdichten, isoleren en vullen van kieren, nadenvoegen, aansluitopeningen, bij scheidingswanden, isolatiepanelen, stel- en monteerruimten bij prefab toepassingen, doorvoeren van leidingen, buizen, aansluitnaden bij nokken, kepers, dak doorvoeren en dakkapellen. Tussen materialen waar elasticiteit van belang is en die een verschillende uitzettingscoëfficiënt hebben. Voegen rondom ramen en deuren en aansluitingen van gipskarton platen.

Technische Gegevens

Basis:		Hoogwaardig Polyurethaan prepolymeer.
Aspect:		Beige schuimstructuur
Densiteit:		13-15 Kg/m ³
Applicatie temperatuur:		min -10°C tot max+ 30°C
Huidvorming:23 ° & 50% R.V.		8 minuten
Snijdbaar:23 °C & 50%R.V.		40 minuten
Afschuifsterkte	TM 1012	55 kPa
Brandklasse	DIN1402-1	B3
Opbrengst vrij uitgeschuimd		40 L
Rek bij breuk:	ISO 527	30%
Reductie geluid	10 mm	63 db
Reductie geluid	20 mm	64 db
Thermische conductiviteit		0,035W/(m,K)
Temperatuurbestendigheid:		- 50° C tot + 90°C
Toepassing:		Binnen & buiten (niet blijvend UV bestendig)

Laatste herziening: 01/07/2017

Pag. 1/2

Deze gegevens zijn gebaseerd op de laatste stand van de kennis en de techniek. De gebruiker dient zelf te bepalen of het product voldoet aan de eisen van de van de toepassing ,onze adviezen zijn enkel richtinggevend. Voor bijkomende informatie met betrekking tot veiligheid en verbruik verwijzen wij naar het veiligheidsblad en de prestatieverklaring (DOP)

Technische Fiche

PUG 640 ELASTIC FOAM



Gebruiksaanwijzing

De oppervlakken dienen droog, stofvrij, vetvrij en stabiel te zijn.
Verwijder losse delen en maak de voegen schoon.
Poreuze droge oppervlakken licht voor vernevelen (bevochtigen) met water.

Bus een 30 tal keer krachtig schudden
Verwijder de beschermkap en draai de bus op het pistool.

De hoeveelheid schuim kan worden gedoseerd door de instelling van het pistool en de trekker.

De voeg bij voorkeur tot ongeveer 90% vullen.

Verse lijmschuim direct verwijderen met CLG 700 GUN CLEANER .
CLG 700 niet gebruiken op gevoelige oppervlakken.
Uitgeharde lijm is enkel mechanisch te verwijderen.
Voor een goed gebruik pistool regelmatig reinigen met CLG 700 GUN CLEANER



Kleur

beige



Verpakking

750 ml can



Houdbaarheid

12 maand in gesloten verpakking tussen +5°C en + 25° C.